

CM 9 Lepak za pločice

Tankoslojni i srednjeslojni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- za debljine sloja od 4 do 10 mm
- za upijajuću keramiku
- pogodan za neravne površine
- visoka stabilnost
- ekonomičan

Oblast primene

Za polaganje keramičkih pločica, pločica od prirodnog upijajućeg kamenja i terakota pločica. Za sve podlove koje imaju cement kao vezivni element. Prilikom postavljanja neupijajućih keramičkih pločica, koristite fleksibilni lepak CM 16.

Priprema podlove

CM 9 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, i suve podlove bez rastvorljivih sastojaka. Dobro uklonite tragove ulja, prašinu i ostalo. Moguća udubljenja do 1 cm mogu biti popunjena sa CM 9 jedan dan pre lepljenja. Sledеće površine je potrebno premazati prajmerom pre nanošenja CM 9: porozne podlove, beton, gipsane ploče. Ostavite prajmer da se osuši od 4 do 12 časova.

Način upotrebe

CM 9 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Zatim sačekajte 5 minuta, pa promešajte lepak još jedanput. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore koje iznosi od 15 do 20 minuta. Upotrebite nazubljenu gletericu, tako da je minimum 65% površine keramičke pločice u dodiru sa lepkom. Pločice postavite tako da fuge budu široke od 2 do 15 mm, zavisno od radnih uslova i veličine pločica. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje. Višak lepka možete ukloniti vodom, a očvrsle delove mehaničkim putem.



Obratite pažnju

Radove izvoditi u suvim prostorima na temperaturama od +5°C do +30°C. Klimatski uslovi mogu usporiti, odnosno ubrzati proces očvršćavanja. CM 9 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.

Važne informacije

CM 9 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 9 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,2
10	3,8

Tehnički podaci

Sastav:	na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima
Razmera smeše:	6,25 l vode za 25 kg
Gustina:	1,49 kg/dm ³
Otvoreno vreme:	15 - 20 minuta
Klizanje:	smanjeno klizanje
Vreme obrade:	3 časa
Fugovanje:	nakon 24 časa
Temperatura rada:	+5 °C do +30 °C

Skladištenje

Do 12 meseci na suvom.

Pakovanje

U papirnim džakovima od 25kg.



Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd
Info tel: 011 2072 200,
www.ceresit.co.rs

Kvalitet za profesionalce